

Beamix Tegellijm



655: Grijs
656: Wit

TOEPASSING

- Voor het verlijmen van tegelwerk zoals kleine keramische tegels, mozaïek en steenstrips op steenachtige ondergronden binnenshuis.

VERPAKKINGSVORM

- Doos van 5 kg
- Zak van 25 kg

HOUDBAARHEID/ OPSLAG

Beamix Tegellijm is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

VERBRUIKSGEGEVENS

Vertanding lijmkam*	Verbruik/m ²
4 mm	2 kg/m ²
6 mm	3 kg/m ²

* Afhankelijk van de vlakheid en het formaat van de tegel (naarmate de tegel minder vlak is of een groter formaat heeft, een grovere vertanding gebruiken)

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

Verwijder alle loszittende of slecht hechtende delen zoals mortelresten, zand,... Maak de ondergrond altijd vrij van vet, olie, stof, verf en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Behandel de ondergrond voor met Beamix Universele Primer 835

Aanmaken

Waterhoeveelheid: gebruik 1,4 liter leidingwater voor 5 kg Beamix Tegellijm Grijs 655.
Mengen: meng de lijm in een speciekuip of emmer met een boormachine met roerspindel ca. 3 minuten tot een klontervrije lijmpasta. Indien u handmatig mengt dan minimaal 5 minuten intensief mengen.

Verwerken

Verwerk de aangemaakte lijm boven 5°C op een niet-bevroren ondergrond. Verwerk de lijm bij voorkeur met een vierkant getande lijmkam.
Uitvoering: Verwerk de lijmpasta binnen 2 uur (afhankelijk van lijm- en omgevingstemperatuur). Breng het te verlijmen materiaal (na het uistrijken van de lijm) binnen 15 minuten aan.
Maak het gebruikte gereedschap schoon met water.

Nabehandelen

Na het plaatsen van het tegelwerk de lijmresten in de voegen uitkrabben en het tegelwerk goed schoonmaken. Na 24 uur bij een normale luchtvochtigheid en een temperatuur van 20°C kunnen de tegels ingevoegd worden. Bij zeer harde tegels moet, afhankelijk van temperatuur en ventilatie het invoegen later beginnen.

Reinigen

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

ADRESGEGEVENS

Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
T.:+31 (0)40 259 79 11
F.:+31 (0)40 252 62 50
technisch-advies@beamix.com
www.beamix.com